

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-242316

(43)Date of publication of application : 07.09.2001

(51)Int.Cl.

G02B 5/20
B41J 2/01
G02F 1/1335
G03F 7/004

(21)Application number : 2000-056063

(71)Applicant : DAINIPPON PRINTING CO LTD

(22)Date of filing : 28.02.2000


(72)Inventor : KOBAYASHI HIRONORI
OKABE MASAHIITO

(54) COLOR FILTER AND ITS MANUFACTURING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a color filter comprising pixel parts formed on a photocatalyst containing layer with an inkjet method, and exerting no adverse influence on a liquid crystal layer even in the case of being used for a color liquid crystal display device.

SOLUTION: The color filter is at least provided with a transparent substrate, the photocatalyst containing layer arranged on the transparent substrate, containing at least a photocatalyst and a binder and having wettability varied by exposure so as to lower a contact angle with a liquid, and the pixel parts arranged on the photocatalyst containing layer with the inkjet method, having plural colors with a specified pattern and with specified distances. The provided color filter is characterized by having a coated part formed on the distance between the pixel parts.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-242316

(P2001-242316A)

(43) 公開日 平成13年9月7日(2001.9.7)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	キーワード(参考)
G 0 2 B 5/20	1 0 1	G 0 2 B 5/20	1 0 1 2 C 0 6 6
B 4 1 J 2/01		G 0 2 F 1/1335	5 0 5 2 H 0 2 0
G 0 2 F 1/1335	5 0 5	G 0 3 F 7/004	5 2 1 2 H 0 4 8
G 0 3 F 7/004	5 2 1	B 4 1 J 3/04	1 0 1 Z 2 H 0 9 1

審査請求 未請求 請求項の数16 O L (全 16 頁)

(21) 出願番号 特開2000-56063(P2000-56063)

(22) 出願日 平成12年2月28日(2000.2.28)

(71) 出願人 000007897

大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

(72) 発明者 小林 弘典

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

大日本印刷株式会社内

(73) 発明者 岡部 将人

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

大日本印刷株式会社内

(74) 代理人 100083839

弁理士 石川 泰男


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 カラーフィルタおよびその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 本発明は、光触媒含有層上にインクジェット方式で画素部が形成されてなるカラーフィルタにおいて、カラー液晶表示装置に用いた場合にも、液晶層に影響を及ぼすことのないカラーフィルタを提供することを主目的とするものである。

【解決手段】 透明基板と、この透明基板上に設けられ、少なくとも光触媒とバインダとを含有し、露光により液体との接触角が低下するように濡れ性が変化する層である光触媒含有層と、この光触媒含有層上にインクジェット方式により複数色を所定のパターンで、かつ所定の間隙を有して設けられた画素部とを少なくとも有するカラーフィルタにおいて、上記画素部間の間隙に被覆部が形成されていることを特徴とするカラーフィルタを提供することにより上記目的を達成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明基板と、この透明基板上に設けられ、少なくとも光触媒とバインダとを含有し、露光により液体との接触角が低下するように濡れ性が変化する層である光触媒含有層と、この光触媒含有層上にインクジェット方式により複数色を所定のパターンで、かつ所定の間隔を有して設けられた画素部とを少なくとも有するカラーフィルタにおいて、前記画素部間の間隙に被覆部が形成されていることを特徴とするカラーフィルタ。

【請求項2】 前記画素部により構成される表示領域外側に設けられた光触媒含有層上に前記被覆部が形成されていることを特徴とする請求項1記載のカラーフィルタ。

【請求項3】 前記被覆部の高さが画素部の高さと同じの高さを有することを特徴とする請求項1または請求項2に記載のカラーフィルタ。

【請求項4】 透明基板と、この透明基板上に設けられ、少なくとも光触媒とバインダとを含有し、露光により液体との接触角が低下するように濡れ性が変化する層である光触媒含有層と、この光触媒含有層上にインクジェット方式により複数色を所定のパターンで設けられた画素部とを少なくとも有するカラーフィルタにおいて、前記画素部により構成される表示領域外側に設けられた光触媒含有層上に前記被覆部が形成されていることを特徴とするカラーフィルタ。

【請求項5】 前記被覆部が、液晶材料に対し悪影響を与えない材料により形成されていることを特徴とする請求項1から請求項4までのいずれかの請求項に記載のカラーフィルタ。

【請求項6】 前記画素部の境界表面張力よりも大きい表面張力を有する塗料を用いて前記被覆部が形成されていることを特徴とする請求項1から請求項5までのいずれかの請求項に記載のカラーフィルタ。

【請求項7】 前記透明基板上に遮光部が形成されており、この遮光部が形成された透明基板上に前記光触媒含有層が形成されていることを特徴とする請求項1記載から請求項6までのいずれかの請求項に記載のカラーフィルタ。

【請求項8】 前記光触媒が、酸化チタン (TiO_2)、酸化亜鉛 (ZnO)、酸化スズ (SnO_2)、チタン酸ストロンチウム (SrTiO_3)、酸化タングステン (WO_3)、酸化ビスマス (Bi_2O_3)、および酸鉄 (Fe_2O_3) から選択される1種または2種以上の物質であることを特徴とする請求項1から請求項7までのいずれかの請求項に記載のカラーフィルタ。

【請求項9】 前記光触媒が酸化チタン (TiO_2) であることを特徴とする請求項8記載のカラーフィルタ。

【請求項10】 前記バインダが、 $\text{Y}_n\text{SiX}_{(4-n)}$ (ここで、Yはアルキル基、フルオロアルキル基、ヒル基、アミノ基、フェニル基またはエポキシ基を示し、X

はアルコキシ基またはハロゲンを示す。nは0〜3までの整数である。)で示される珪素化合物の1種または2種以上の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合物であるオルガノポリシロキサンであることを特徴とする請求項1から請求項9までのいずれかの請求項に記載のカラーフィルタ。

【請求項11】 (1) 少なくとも光触媒とバインダとを含有し、露光により液体との接触角が低下するように濡れ性が変化する層である光触媒含有層を透明基板上に形成する工程と、(2) 前記透明基板上に設けられた光触媒含有層上の画素部を形成する部位である画素部形成部に、エネルギーをパターン照射して画素部用露光部を形成し、この画素部用露光部をインクジェット方式により複数色に着色することにより所定のパターンでかつ所定の間隔を有する画素部を形成する工程と、(3) 前記画素部間の間隙に、被覆部形成用塗料を用いて被覆部を形成する工程とを少なくとも有することを特徴とするカラーフィルタの製造方法。

【請求項12】 前記被覆部用塗料を用いて被覆部を形成する工程が、ノズル吐出方法により被覆部用塗料を塗布する方法により行われることを特徴とする請求項11記載のカラーフィルタの製造方法。

【請求項13】 前記被覆部形成用塗料の表面張力が、前記画素部の境界表面張力よりも大きいことを特徴とする請求項11または請求項12記載のカラーフィルタの製造方法。

【請求項14】 前記被覆部を形成する工程の前に、画素部間の間隙に存在する光触媒含有層の境界表面張力が画素部の境界表面張力よりも大きくなるように前記画素部間の間隙を露光する工程を有することを特徴とする請求項11から請求項13までのいずれかの請求項に記載のカラーフィルタの製造方法。

【請求項15】 前記光触媒含有層を透明基板上に形成する工程の前に、透明基板上に遮光部を形成する工程を有することを特徴とする請求項11から請求項14までのいずれかの請求項に記載のカラーフィルタの製造方法。

【請求項16】 請求項1から請求項10までのいずれかの請求項に記載のカラーフィルタを具備することを特徴とするカラー液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、画素部をインクジェット方式で着色することにより得られる、カラー液晶装置に好適なカラーフィルタおよびその製造方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 近年、パーソナルコンピュータの発達、特に携帯用パーソナルコンピュータの発達に伴い、液晶装置、とりわけカラー液晶装置の需要が増加す

る傾向にある。しかしながら、このカラー液晶装置が高価であることから、コストダウンの要求が高まっており、特にコスト的に比重の高いカラーフィルタに対するコストダウンの要求が高い。

【0003】このようなカラーフィルタにおいては、通常赤（R）、緑（G）、および青（B）の3原色の着色パターンを備え、R、G、およびBのそれぞれの画素に対応する電極をON、OFFさせることで液晶がシャットとして作動し、R、G、およびBのそれぞれの画素を光が通過してカラー表示が行われるものである。

【0004】従来のカラーフィルタの製造方法は、一般に、R、G、およびBの3色を着色するために同一の工程を3回繰り返して行っていたため、コスト高になるという問題や、工程を繰り返すため歩留まりが低下するという問題があった。このような問題を回避して、カラーフィルタを安価に得る方法として、インクジェット方式で着色インクを吹き付けて着色層（画素部）を形成する方法が種々提案されている（特開昭59-75205号公報、特開平9-203803号公報、特開平8-230314号公報、および特開平8-227012号公報）。しかしながら、いずれの方法も工程面および得られるカラーフィルタの品質面で必ずしも満足し得るものではなかった。

【0005】本発明者等は、インクジェット方式で着色インクを吹き付けて着色層（画素部）を形成する方法として、光触媒含有層を用いる方法を提案した（特開平11-337726号公報）。この方法は、露光により容易に濡れ性の異なるパターンを形成することが可能であり、ここに着色層（画素部）を形成することにより、安価でかつ高品質なカラーフィルタを提供することができるものである。

【0006】しかしながら、このようなカラーフィルタは、光触媒を含有する光触媒含有層を有するものであることから、このカラーフィルタを用いてカラー液晶表示装置を形成した場合に、光触媒含有層と液晶とが接触する場合がある。このような場合は、光触媒含有層に含まれる光触媒の作用により液晶自体が変質する等の問題が生じる可能性が否定できない。また、光触媒含有層に含まれる汚染物質が液晶に溶出して、液晶層の表示品質が低下することも考えられる。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点に鑑みてなされたもので、光触媒含有層上にインクジェット方式で画素部が形成されてなるカラーフィルタにおいて、カラー液晶表示装置に用いた場合に、液晶層に悪影響を及ぼすことのないカラーフィルタを提供することを主目的とするものである。

【0008】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明は請求項1において、透明基板と、この透明

基板上に設けられ、少なくとも光触媒とバインダとを含有し、露光により液体との接触角が低下するように濡れ性が変化する層である光触媒含有層と、この光触媒含有層上にインクジェット方式により複数色を所定のパターンで、かつ所定の間隙を有して設けられた画素部とを少なくとも有するカラーフィルタにおいて、上記画素部間の間隙に被覆部が形成されていることを特徴とするカラーフィルタを提供する。

【0009】本発明のカラーフィルタにおいては、上記画素部間の間隙に被覆部が形成されているので、この部分において光触媒含有層が露出しておらず、したがって本発明のカラーフィルタを用いてカラー液晶表示装置を作製した場合は、液晶層と光触媒含有層とが直接接触する可能性が無い。よって、液晶層中の液晶材料が光触媒により変質するおそれがなく、表示品質の良好なカラー液晶表示装置を提供することができる。さらに、上述したような被覆部が形成されているので、光触媒含有層中に液晶層に溶出すると液晶層中の液晶材料に対して問題が生じる液晶層汚染物質が混入されたい場合であっても、このような液晶層汚染物質が液晶層中に溶出することがなく、液晶層の表示性能に悪影響を与えるおそれがない。また、この画素部間の間隙に被覆部が形成されているので、この部分での凹凸が少なくなり、例えば透明電極層や配向膜等の比較的膜厚の薄い層を形成する際に凹凸に起因して生じる問題が少ない。

【0010】上記請求項1に記載された発明においては、請求項2に記載するように、上記画素部により構成される表示領域外側に設けられた光触媒含有層上にも上記被覆部が形成されていることが好ましい。光触媒含有層を用いたカラーフィルタにおいては、画素部により構成される表示領域の外側にも光触媒含有層が形成される場合がある。このような場合も、上述した液晶材料に対する悪影響を防止する観点からこの表示領域外側の領域に存在する光触媒含有層上にも被覆部を形成することが好ましいからである。

【0011】さらに、上記請求項1または請求項2に記載のカラーフィルタにおいては、請求項3に記載するように、上記被覆部の高さが画素部の高さと同じの高さを有することが好ましい。上記被覆部の形状は、光触媒含有層が直接液晶層中の液晶材料に接触しない形状であれば特に限定されるものではないが、被覆部が画素部の高さと同様の高さとなるように形成されれば、画素部により構成される表示領域が平滑な平面となるので、その後の透明電極層や配向層等の形成が容易となるからである。

【0012】本発明は、上記目的を達成するために請求項4に記載するように、透明基板と、この透明基板上に設けられ、少なくとも光触媒とバインダとを含有し、露光により液体との接触角が低下するように濡れ性が変化する層である光触媒含有層と、この光触媒含有層上にイ

ンクジェット方式により複数色を所定のパターンで設けられた画素部と少なくとも有するカラーフィルタにおいて、上記画素部により構成される表示領域外側に設けられた光触媒含有層上に上記被覆部が形成されていることを特徴とするカラーフィルタを提供する。

【0013】カラーフィルタの種類によっては、画素部により構成される表示領域においては、光触媒含有層が液晶層に悪影響を及ぼさないように構成とされているが、画素部により構成される表示領域の外側に形成された光触媒含有層が、液晶層中の液晶材料に悪影響を及ぼす可能性がある場合がある。このような場合は、上記表示領域外側の部分の光触媒含有層上のみ被覆層を形成する必要がある、このように表示領域外側の部分にのみ被覆層を形成することにより、上述したような液晶層中の液晶材料に対する悪影響を防止することができるのである。

【0014】上記請求項1から請求項4までのいずれかの請求項に記載されたカラーフィルタにおいては、請求項5に記載するように、上記被覆部が、液晶材料に対し悪影響を与えない材料により形成されていることが好ましい。上記被覆部は、基本的には光触媒含有層と液晶材料が直接接しないように形成できればよく、特に用いられる材料に制限はないが、この被覆部自体が液晶材料に対して悪影響を与えてしまっは、被覆部を形成することによる上述したような液晶層の表示品質向上効果が減少してしまうことになるからである。

【0015】また、上記請求項1から請求項5までのいずれかの請求項に記載されたカラーフィルタにおいては、請求項6に記載するように、上記画素部の境界表面張力よりも大きい表面張力を有する塗料を用いて上記被覆部が形成されていることが好ましい。このように、被覆部を形成するための被覆部形成用塗料の表面張力が、画素部の境界表面張力より大きい場合は、被覆部形成用塗料が画素部に対して、0度より大きい接触角を有することになる。このため、画素部間に被覆部形成用塗料を塗布した場合に、画素部表面に潤滑がすることがなく容易に画素部間のみ被覆部形成用塗料を塗布することができるからである。また、0度より大きい接触角を有することから画素部と同一の高さ以上のレベルまで被覆部形成用塗料を塗布することができる。したがって、硬化収縮等を考慮した場合でも得られる被覆部は画素部と同一平面とすることが容易となり、画素部により構成される表示領域を平坦とすることができるからである。

【0016】上記請求項1から請求項6までのいずれかの請求項に記載された発明においては、請求項7に記載するように、上記透明基板上に遮光部が形成されており、この遮光部が形成された透明基板上に上記光触媒含有層が形成されているカラーフィルタであってもよい。本発明のカラーフィルタは、遮光部（ブラックマトリクス）がこのようにカラーフィルタ側に形成されたものであっても、対向電極基板側に形成されたものであっても同様の効果を奏し得るからである。

【0017】上記請求項1から請求項7までのいずれかの請求項に記載されたカラーフィルタにおいては、請求項8に記載するように、上記光触媒が、酸化チタン（ TiO_2 ）、酸化亜鉛（ ZnO ）、酸化スズ（ SnO_2 ）、チタン酸ストロンチウム（ SrTiO_3 ）、酸化タングステン（ WO_3 ）、酸化ビスマス（ Bi_2O_3 ）、および酸化鉄（ Fe_2O_3 ）から選択される1種または2種以上の物質であることが好ましく、中でも請求項9に記載するように酸化チタン（ TiO_2 ）であることが好ましい。これは、酸化チタンのバンドギャップエネルギーが高いため光触媒として有効であり、かつ化学的にも安定で毒性もなく、入手も容易だからである。

【0018】さらに上記請求項1から請求項9までのいずれかの請求項に記載されたカラーフィルタにおいては、請求項10に記載するように、上記バインダが、 $\text{Y}_n\text{SiX}_{(4-n)}$ （ここで、Yはアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニル基またはエポキシ基を示し、Xはアルコキシル基またはハロゲンを示す。nは0～3までの整数である。）で示される珪素化合物の1種または2種以上の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合物であるオルガノシリコキサンであることが好ましい。光触媒含有層のバインダとしては、光触媒の作用により容易に分解されない高分子化合物が好ましいからである。

【0019】本発明においては、請求項11に記載するように、（1）少なくとも光触媒とバインダとを含有し、露光により液体との接触角が低下するように濡れ性に変化する層である光触媒含有層を透明基板上に形成する工程と、（2）前記透明基板上に設けられた光触媒含有層上の画素部を形成する部位である画素部形成部に、エネルギーをパターン照射して画素部用露光部を形成し、この画素部用露光部をインクジェット方式により複数色に着色することにより所定のパターンでかつ所定の間隙を有する画素部を形成する工程と、（3）上記画素部間隙に、被覆部形成用塗料を用いて被覆部を形成する工程とを少なくとも有することを特徴とするカラーフィルタの製造方法を提供する。

【0020】このような工程により被覆部を形成することにより、液晶材料と接触する可能性のある光触媒含有層が露出している部分を容易に被覆することが可能であるので、簡便な工程で高品質なカラー液晶表示装置を得ることができるカラーフィルタを製造することができる。

【0021】上記請求項11に記載の発明においては、請求項12に記載するように、上記被覆部用塗料を用いて被覆部を形成する工程が、ノズル吐出方法により被覆部用塗料を塗布する方法により行われることが好ましい。このようにノズル吐出方法により被覆部用塗料を塗

布することにより、例えば画素部間の隙隙のみ選択的に塗布することができ、これにより光触媒含有層を露光することにより濡れ性の差を設けなくても塗布できる点、画素部上に被覆部形成用塗料が残存する可能性が低い点等の利点を有するからである。

【0022】上記請求項11または請求項12に記載のカラーフィルタの製造方法においては、請求項13に記載するように、上記被覆部形成用塗料の表面張力が、上記画素部の臨界面張力よりも大きいことが好ましい。被覆部形成用塗料の表面張力が画素部の臨界面張力よりも大きければ、上記請求項6と同様の理由から、画素間の隙隙のみに容易に被覆部形成用塗料を塗布することができるからであり、また画素部により構成される表示領域を平坦とすることができるからである。

【0023】さらに、上記請求項11から請求項13までのいずれかの請求項に記載された発明においては、請求項14に記載するように、上記被覆部を形成する工程の前に、画素部間の隙隙に存在する光触媒含有層の臨界面張力が画素部の臨界面張力よりも大きくなるように上記画素部間の隙隙を露光する工程をすることが好ましい。上記画素部間の隙隙は凹部であるため、光触媒含有層上の濡れ性に関係なく被覆部形成用塗料を塗布することは可能である。しかしながら、光触媒含有層の臨界面張力が上記画素部の臨界面張力よりも大きくなるように露光しておけば、上記被覆部形成用塗料に対する濡れ性は画素部と比較して光触媒含有層の方が良好となるため、被覆部形成用塗料を画素部間に塗布する際に、より画素部間の光触媒含有層上に正確に塗布することが可能となるからである。

【0024】上記請求項11から請求項14までのいずれかの請求項に記載された発明においては、請求項15に記載するように、上記光触媒含有層を透明基板上に形成する工程の前に、透明基板上に遮光部を形成する工程を有するものであってもよい。本発明のカラーフィルタの製造方法は、遮光部の有無に限定されるものではないからである。

【0025】さらに、本発明は、請求項16に記載するように、請求項1から請求項10までのいずれかの請求項に記載のカラーフィルタを具備することを特徴とするカラー液晶表示装置を提供する。このようなカラー液晶表示装置は、液晶層中の液晶材料に対する光触媒含有層に起因する悪影響を防止することができるので、表示品質に優れたカラー液晶表示装置とすることができる。

【0026】

【発明の実施の形態】1. カラーフィルタ

以下、本発明のカラーフィルタについて詳しく説明する。本発明のカラーフィルタは、透明基板と、この透明基板上に設けられ、少なくとも光触媒とバインダとを含有し、露光により液体との接触角が低下するように濡れ性が変化する層である光触媒含有層と、この光触媒含有

層上にインクジェット方式により複数色を所定のパターンで、かつ所定の隙隙を有して設けられた画素部とを少なくとも有するカラーフィルタにおいて、上記画素部間の隙隙に被覆部が形成されているところに特徴を有するものである。

【0027】本発明は、このように画素部間の隙隙に被覆部が形成されているために、以下に示すような効果を奏するものである。すなわち、カラー液晶表示装置は、一般にカラーフィルタとこのカラーフィルタに対向電極基板とを所定の隙隙を有して配置し、カラーフィルタと対向電極基板との間に液晶材料を密封して液晶層とすることにより形成される。このカラーフィルタ側の表面には、透明電極層、配向層、保護層等の種々の層が形成される場合があるが、画素部の隙隙上に全く層が形成されない場合も考えられる。このような場合は、上述した液晶層中の液晶材料が光触媒含有層と直接接することになる。液晶材料と光触媒含有層が接触し、かつバックライト等の何らかの光が接触部分に照射されると、光触媒的作用により液晶層中の液晶材料が変質する可能性がある。結果として液晶層の表示品質を低下させることになる。このような場合に、被覆部を画素部間の隙隙に形成することにより、液晶材料と光触媒含有層との接触を防止することができ、上述したような液晶層の表示品質の低下といった不具合が生じる可能性を低下させることができる。

【0028】また、例え画素部間の隙隙に透明電極等の薄膜が形成されていても、例えば光触媒含有層中に液晶材料に悪影響を与える液晶汚染物質が含まれている場合は、このような薄膜で覆われていたとしても薄膜を透過して液晶層中の液晶材料中に溶出する可能性がある。このような場合も液晶層の表示品質を低下させることになる。この場合も被覆部に所定の肉厚をもたせることにより、光触媒含有層中の液晶汚染物質の液晶層中への溶出を防止することができ、液晶層の表示品質の低下といった不具合を防止することができる。

【0029】さらに、画素部間に隙隙があるということは、画素部により構成される表示領域に凹凸があるということである。この表示領域には上述したように透明電極層や配向膜といった所定の機能を有する機能性薄膜を形成しなければならない場合がある。この際、表示領域に大きな凹凸があると、このような機能性薄膜の形成が困難となってしまう可能性がある。この場合に、画素部間の隙隙に被覆部を設けて表示領域全体の凹凸を小さくし平坦化することにより、機能性薄膜を容易に形成することができるようになる。

【0030】次に、このような本発明のカラーフィルタについて、図面を用いて具体的に説明する。図1は、本発明のカラーフィルタの一例を示すものである。このカラーフィルタは、透明基板1とその表面上に形成された光触媒含有層2と、光触媒含有層2上に形成された画

素部3とから略構成されてなるものであり、上記透明基板1上であって上記画素部3の間に位置する部分および画素部から構成される表示領域Aの外側の部分には遮光部4が形成されている。上記画素部3は、光触媒含有層2上において所定のパターンで所定の間隙を有しつつ形成されており、この間隙には被覆部5が形成され、さらに画素部3により構成される表示領域Aの外側の部分に存在する光触媒含有層2上にも被覆部5が形成されている。以下、これら各構成について個々に説明する。

【0031】(被覆部) 上述したように、本発明の特徴は、図1に示すように画素部3の間隙に被覆部5が形成されている点にあるが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば図1に示すように、画素部3により構成される表示領域Aの外側にまで光触媒含有層2が形成されている場合は、被覆部5が上記画素部3間のみならず、表示領域Aの外側に形成された光触媒含有層上にも形成されていることが好ましい。

【0032】このように、光触媒含有層が表示領域の外側に形成されている場合に、このようなカラーフィルタを用いてカラー液晶表示装置を形成すると、表示領域外側において液晶層中の液晶材料と光触媒含有層とが接触することになり、光触媒の作用により液晶材料が劣化し、液晶層の表示品質の低下をもたらす可能性があるからである。

【0033】さらに、本発明は上記光触媒含有層が上記表示領域外側に形成されている場合に、被覆部がこの表示領域外側に形成された光触媒含有層上にのみ形成されたカラーフィルタをも含むものである。例えば、画素部が画素部間隙の間隙を有せずに表示領域全面にわたって形成されている場合や、画素部および遮光部の両者が光触媒含有層上に形成されており、表示領域においては光触媒含有層が外側に露出されない場合、さらには、表示領域においては透明電極や配向層等が形成されるため光触媒含有層は露出しないが、表示領域外側にはこれらの層が形成されないため、光触媒含有層が露出してしまう場合等においては、表示領域外側に形成された光触媒含有層上にのみ被覆部を形成する必要が生じる必要があるからである。

【0034】本発明において被覆部は、原則的には光触媒含有層が露出しないように被覆することができる形状であれば、特にその形状は限定されるものでない。しかしながら、被覆部が画素部間に形成された場合は、この画素部間隙に形成された被覆部の高さを画素部の高さと同じの高さとなるように形成すれば、画素部により構成される表示領域を平坦とすることができる。このように表示領域を平坦とすることができれば、その後に表示領域に対して透明電極層や配向層等を形成する場合に、容易に形成することができる。したがって、画素部間隙に形成された被覆部の高さは、画素部の高さと同じとなるように形成されることが好ましい。

【0035】なおここでいう同一の高さとは、 $\pm 0.3 \mu\text{m}$ 以内の高さの差を有することを意味する。

【0036】本発明における被覆部を形成する材料は、光触媒含有層を被覆することができる材料であれば特に限定されるものではなく、いかなる材料でも用いることができる。しかしながら、この被覆部が液晶層中の液晶材料に直接接する場合もあり、この際この被覆部が液晶材料に対して悪影響を及ぼす材料であると、得られるカラー液晶表示装置の表示品質を低下させることになる。したがって、被覆部を形成する材料としては、液晶材料に対して悪影響を与えない材料により形成されていることが好ましい。

【0037】このような液晶材料に悪影響を与えない材料としては、イオン性の有機物・無機物を含まない材料を挙げることができる。

【0038】また、本発明における被覆部を形成する材料は、その被覆部を形成する際に用いられる被覆部形成用塗料の表面張力が、画素部の境界表面張力よりも大きい表面張力を有するものであることが好ましい。これは以下の理由によるものである。

【0039】すなわち、画素部間隙に被覆部を形成する場合は、画素部間隙の凹部に被覆部形成用塗料を付着させて形成することができるので、その表面張力は特に限定されるものではない。しかしながら、画素部間に存在する光触媒含有層上に被覆部形成用塗料を精度良く塗布するのであるから、被覆部形成用塗料の画素部に対する接触角が、光触媒含有層上の接触角より大きい、すなわち光触媒含有層上の方がより濡れ性が良好な方が塗布が容易であることは明らかである。この際、被覆部形成用塗料の表面張力が画素部の境界表面張力以下の表面張力である場合は、被覆部形成用塗料の画素部に対する接触角は0度となってしまふ。これでは、光触媒含有層上の接触角よりも大きい接触角とすることは不可能となってしまふ。一方、被覆部形成用塗料の表面張力が、画素部の境界表面張力より大きい表面張力を有する場合は、被覆部形成用塗料の画素部上での接触角は少なくとも0度を超える角度を有する。被覆部形成用塗料が画素部に対して0度を超える接触角を有するのであれば、光触媒含有層を露光等することにより境界表面張力を大きくすることにより、被覆部形成用塗料の光触媒含有層上の接触角を画素部上の接触角よりも小さくすることが可能となり、上述したように被覆部形成用塗料を精度良く光触媒含有層上に塗布することが可能となる。このような理由から、被覆部形成用塗料の表面張力が、画素部の境界表面張力よりも大きい方が好ましいのである。

【0040】また、上述したように、表示領域を平坦とするためには被覆部は画素部と同様の高さを有することが好ましいが、このように被覆部の高さを画素部の高さと同じ高さとすることには、硬化収縮等の関係から一般的には被覆部形成用塗料を塗布するに際して、画素部よ

り高くなるように画素部間に被覆部形成用塗料を塗布する必要がある。この際、被覆部形成用塗料の表面張力が画素部の境界表面張力より大きくなければ、画素部に対する被覆部形成用塗料の接触角は0度となり、画素部より高くなるように画素部間に被覆部形成用塗料を付着させることはできない。この点からも、被覆部形成用塗料の表面張力が画素部の境界表面張力より大きい方が好ましい。

【0041】本発明における具体的な被覆部形成用塗料の表面張力としては、一般的な画素部の境界表面張力が20mN/m～50mN/m程度であることから、好ましくは21～70mN/mの範囲内、特に好ましくは30～70mN/mの範囲内、最も好ましくは50～70mN/mの範囲内となるものである。

【0042】このような被覆部形成用塗料の表面張力は、塗料の溶媒や組成を選択することにより調整することができる。

【0043】(透明基板)図1にも示すように、本発明のカラーフィルタは、透明基板1上に光触媒含有層2、画素部3、および上述した被覆部5が少なくとも形成されてなるものであるが、このような透明基板としては、従来よりカラーフィルタに用いられているものであれば特に限定されるものではない。例えば、石英ガラス、パイレックスガラス、合成石英板等の可撓性のない透明なリジッド材、あるいは透明樹脂フィルム、光学用樹脂板等の可撓性を有する透明なフレキシブル材を用いることができる。この中で特にコーニング社製7059ガラスは、熱膨脹率の小さい素材であり寸法安定性および高温加熱処理における作業性に優れ、また、ガラス中にアルカリ成分を含まない無アルカリガラスであるため、アクティブマトリックス方式によるカラー液晶表示装置用のカラーフィルタに適している。本発明において、透明基板は通常透明なものを用いるが、反射性の基板や白色に着色した基板でも用いることは可能である。また、透明基板は、必要に応じてアルカリ溶出防止用やガスバリア性付与その他の目的の表面処理を施したものをを用いてもよい。

【0044】(光触媒含有層)本発明のカラーフィルタは、図1にも示すように、上記透明基板1上に光触媒含有層2が形成されている。このような本発明に用いられる光触媒含有層は、少なくとも光触媒とバインダーを有し、露光により液体との接触角が低下するように濡れ性が変化する層である。本発明における光触媒含有層は、特に限定させるものではないが、主として画素部を形成するために用いられる層である。すなわち、上記光触媒含有層は、露光により液体との接触角が低下するように濡れ性が変化するものであるため、例えば画素部を形成する部分にのみ露光するようにパターン露光を行うことにより、容易に画素部を形成する部分の濡れ性を低下させ、液体との接触角の小さい親インク性領域とすること

ができる。したがって、このように親インク性領域とした部分にインクジェット方式でインクを塗布することにより、露光されていない親インク性領域との濡れ性の差により容易に画素部を形成する部位にのみ画素部形成用のインクを塗布することができる。この後、塗布したインクを硬化させることにより容易に画素部を形成することができる。このように、光触媒含有層を用いて画素部を形成することにより、製造コストを大幅に削減させることができ、最終製品となるカラー液晶表示装置等のコストを大幅に低減させることができるのである。

【0045】ここで、親インク性領域とは、液体との接触角が小さい領域であり、画素部を形成するインクジェット用インク等に対する濡れ性の良好な領域をいうこととする。また、親インク性領域とは、液体との接触角が大きい領域領域であり、画素部を形成するインクジェット用インク等に対する濡れ性が悪い領域をいうこととする。

【0046】上記光触媒含有層は、露光していない部分においては、表面張力40mN/mの液体との接触角が10度以上、好ましくは表面張力30mN/mの液体との接触角が10度以上、特に表面張力20mN/mの液体との接触角が10度以上であることが好ましい。これは、露光していない部分は、本発明においては親インク性が要求される部分であることから、液体との接触角が小さい場合は、親インク性が十分でなく、上記画素部を形成するためのインクジェット用インクが画素部を形成しない領域に残存する可能性が生じ、精度良く画素部を形成することができないからである。

【0047】また、上記光触媒含有層は、露光すると液体との接触角が低下して、表面張力40mN/mの液体との接触角が10度未満、好ましくは表面張力50mN/mの液体との接触角が10度以下、特に表面張力60mN/mの液体との接触角が10度以下となるような層であることが好ましい。露光した部分の液体との接触角が高いと、露光した部分における画素部形成用のインクジェット方式のインク等の広がり劣る可能性があり、画素部での色抜け等が生じる可能性があるからである。

また、被覆部形成用塗料を塗布する場合においても、露光した部分における液体との接触角が低い方が、被覆部形成用塗料の塗布が容易であるからである。

【0048】なお、ここでいう液体との接触角は、種々の表面張力を持つ液体との接触角を表面張力測定器(協和界面科学(株)製CA-Z型)を用いて測定(マイクロシリンドリカ液滴を滴下して30秒後)し、その結果から、もしくはその結果をグラフにして得たものである。また、この測定に際して、種々の表面張力を持つ液体としては、純正化学株式会社製のぬれ指数標準液を用いた。

【0049】本発明に用いられる光触媒含有層は、少なくとも光触媒とバインダーとから構成されているものであ

るが、これは、このような構成とすると、バインダの種類を選択することにより、露光前の境界表面張力を小さくし、露光後の境界表面張力を大きくする等の調整が容易に行うことができるからである。具体的には、光触媒により、バインダの一部である有機基や添加剤の酸化、分解等の作用を用いて、露光部の濡れ性を変化させて親インク性とし、非露光部との濡れ性に大きな差を生じさせることができるのである。このように光触媒含有層がバインダを有することにより、画素部を形成するインクジェット方式のインクとの露光部での受容性（親インク性）ないしは未露光部での反脱性（掬インク性）を高めることによって、品質の良好でかつコスト的にも有利なカラーフィルタを得ることができるのである。

【0050】また、本発明においては、この光触媒含有層がさらにフッ素を含有し、かつこの光触媒含有層表面のフッ素含有量が、光触媒含有層に対して露光等を行なった際、上記光触媒の作用により露光部に比較して低下するように上記光触媒含有層が形成されていてもよい。

【0051】このような特徴を有するカラーフィルタにおいては、パターン露光することにより、容易にフッ素の含有量の少ない部分からなるパターンを形成することができる。ここで、フッ素は極めて低い表面エネルギーを有するものであり、このためフッ素を多く含有する物質の表面は、境界表面張力がより小さくなる。したがって、フッ素の含有量の多い部分の表面の境界表面張力に比較してフッ素の含有量の少ない部分の境界表面張力は大きくなる。これはすなわち、フッ素含有量の少ない部分はフッ素含有量の多い部分に比較して親インク性領域となっていることを意味する。よって、周囲の表面に比較してフッ素含有量の少ない部分からなるパターンを形成することは、掬インク性領域内に親インク性領域のパターンを形成することとなる。

【0052】したがって、このような光触媒含有層を用いた場合は、パターン露光することにより、掬インク性領域内に親インク性領域のパターンを容易に形成することができるので、この親インク性領域のみに画素部等を形成することが容易に可能となり、品質の良好なカラーフィルタとすることができる。また、露光により親インク性領域とすることができるので、被覆部を形成するに際して露光することにより、容易にかつ正確に画素部間の間隙の光触媒含有層上に被覆部形成用塗料を塗布することができる。

【0053】上述したような、フッ素を含む光触媒含有層に含まれるフッ素の含有量は、露光されて形成されたフッ素含有量が低い親インク性領域におけるフッ素含有量は、露光されていない部分のフッ素含有量は1.0とした場合に1.0以下、好ましくは0.5以下、特に好ましくは1以下であることが好ましい。

【0054】このような範囲内に親インク性領域と、露光部分と未露光部分との親インク性に大きな違いを生じさ

せることができる。したがって、このような光触媒含有層に画素部等を形成することにより、フッ素含有量が低下した親インク性領域のみに正確に画素部や被覆部等を形成することが可能となり、精度良くカラーフィルタを得ることができるのである。なお、この低下率は重量を基準としたものである。

【0055】このような光触媒含有層中のフッ素含有量の測定は、一般的に行われている種々の方法を用いることが可能であり、例えばX線光電子分光法（X-ray Photoelectron Spectroscopy, ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis)）とも称される。）、蛍光X線分析法、質量分析法等の定量的に表面のフッ素の量を測定できる方法であれば特に限定されるものではない。

【0056】本発明で使用する光触媒としては、光半導体として知られる例えば酸化チタン（ TiO_2 ）、酸化亜鉛（ ZnO ）、酸化スズ（ SnO_2 ）、チタン酸ストロンチウム（ SrTiO_3 ）、酸化タンタル（ WO_3 ）、酸化ビスマス（ Bi_2O_3 ）、および酸化鉄（ Fe_2O_3 ）を挙げることができ、これらから選択して1種または2種以上を混合して用いることができる。

【0057】本発明においては、特に酸化チタンが、バンドギャップエネルギーが高く、化学的に安定で毒性もなく、入手も容易であることから好適に使用される。酸化チタンには、アナターゼ型とルチル型があり本発明ではいずれも使用することができるが、アナターゼ型の酸化チタンが好ましい。アナターゼ型酸化チタンは励起波長が380 nm以下にある。

【0058】このようなアナターゼ型酸化チタンとしては、例えば、塩酸解型のアナターゼ型チタニアゾル（石原産業（株）製STS-02（平均粒径7 nm）、石原産業（株）製ST-K01）、硝酸解型のアナターゼ型チタニアゾル（日産化学（株）製TA-15（平均粒径12 nm））等を挙げることができる。

【0059】光触媒の粒径は小さいほど光触媒反応が効果的に起こるので好ましく、平均粒径が50 nm以下が好ましく、20 nm以下の光触媒を使用するのが特に好ましい。また、光触媒の粒径が小さいほど、形成された光触媒含有層の表面粗さが小さくなるので好ましく、光触媒の粒径が100 nmを越えると光触媒含有層の中心線平均表面粗さが粗くなり、光触媒含有層の非露光部の掬インク性が低下し、また露光部の親インク性の発現が不十分となるため好ましくない。

【0060】本発明のカラーフィルタにおいては、上述したように光触媒含有層表面にフッ素を含有させ、この光触媒含有層表面にパターン露光することにより光触媒含有層表面のフッ素含有量を低下させ、これにより掬インク性領域中に親インク性領域のパターンを形成し、ここに画素部や被覆部等を形成して得られるカラーフィルタであってもよい。この場合であっても、光触媒として上述したような二酸化チタンを用いることが好ましい。

が、このように二酸化チタンを用いた場合の、光触媒含有層に含まれるフッ素の含有量としては、X線光電子分光法で分析して定量化すると、チタン(Ti)元素を100とした場合に、フッ素(F)元素が500以上、このましくは800以上、特に好ましくは1200以上となる比率でフッ素(F)元素が光触媒含有層表面に含まれていることが好ましい。

【0061】フッ素(F)が光触媒含有層にこの程度含まれることにより、光触媒含有層における臨界面張力を十分に低くすることが可能となることから表面における親インク性を確保でき、これによりパターン露光してフッ素含有量を減少させたパターン部分における表面の親インク性領域との濡れ性の差異を大きくすることができ、最終的に得られるカラーフィルタの品質を向上させることができるからである。

【0062】さらに、このようなカラーフィルタにおいては、パターン露光して形成される親インク領域におけるフッ素含有量が、チタン(Ti)元素を100とした場合にフッ素(F)元素が50以下、好ましくは20以下、特に好ましくは10以下となる比率で含まれていることが好ましい。

【0063】光触媒含有層中のフッ素の含有率をこの程度低減させることができれば、画素部等形成するためには十分な親インク性を得ることができ、上記未露光部の親インク性との濡れ性の差異により、画素部等を精度良く形成することが可能となり、品質の良好なカラーフィルタを得ることができる。

【0064】本発明において、光触媒含有層に使用するバインダは、主骨格が上記の光触媒の光照射により分解されないような高い結合エネルギーを有するものが好ましく、例えば、(1)ゾルゲル反応等によりクロムまたはアルコキシラン等を加水分解、重縮合して大きな強度を発揮するオルガノポリシロキサン、(2)排水性や撥油性に優れた反応性シリコーンを架橋したオルガノポリシロキサン等を挙げることができる。

【0065】上記の(1)の場合、一般式：



(ここで、Yはアルキル基、フルオアルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニル基またはエポキシ基を示し、Xはアルコキシラン基、アセチル基またはハロゲンを示す。nは0〜3までの整数である。)で示される珪素化合物の1種または2種以上の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合物であるオルガノポリシロキサンであることが好ましい。なお、ここでYで示される基の炭素数は1〜20の範囲内であることが好ましく、また、Xで示されるアルコキシ基は、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基であることが好ましい。

【0066】具体的には、メチルトリクロルシラン、メチルトリブROMシラン、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、メチルトリイソプロポキシシラン、

エチルトリメトキシシラン；エチルトリクロルシラン、エチルトリブROMシラン、エチルトリメトキシシラン、エチルトリエトキシシラン、エチルトリイソプロポキシシラン、エチルトリメトキシシラン；n-プロピルトリクロルシラン、n-プロピルトリブROMシラン、n-プロピルトリメトキシシラン、n-プロピルトリエトキシシラン、n-プロピルトリイソプロポキシシラン、n-プロピルトリメトキシシラン；n-ヘキシルトリクロルシラン、n-ヘキシルトリブROMシラン、n-ヘキシルトリメトキシシラン、n-ヘキシルトリエトキシシラン、n-ヘキシルトリイソプロポキシシラン、n-ヘキシルトリメトキシシラン；n-デシルトリクロルシラン、n-デシルトリブROMシラン、n-デシルトリメトキシシラン、n-デシルトリエトキシシラン、n-デシルトリイソプロポキシシラン、n-デシルトリメトキシシラン；n-オクタデシルトリクロルシラン、n-オクタデシルトリブROMシラン、n-オクタデシルトリメトキシシラン、n-オクタデシルトリエトキシシラン、n-オクタデシルトリイソプロポキシシラン、n-オクタデシルトリメトキシシラン；フェニルトリクロルシラン、フェニルトリブROMシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、フェニルトリイソプロポキシシラン、フェニルトリメトキシシラン；テトラクロルシラン、テトラブROMシラン、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラブトキシシラン、ジメトキシジブROMシラン；ジメチルジクロルシラン、ジメチルジブROMシラン、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン；ジフェニルジクロルシラン、ジフェニルジブROMシラン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルジエトキシシラン；フェニルメチルジクロルシラン、フェニルメチルジブROMシラン、フェニルメチルジメトキシシラン、フェニルメチルジエトキシシラン；トリクロロシラン、トリブROMシラン、トリメトキシヒドロシラン、トリエトキシヒドロシラン、トリイソプロポキシヒドロシラン、トリメトキシヒドロシラン；ビニルトリクロルシラン、ビニルトリブROMシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリイソプロポキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、トリフルオロプロピルトリブROMシラン、トリフルオロプロピルトリメトキシシラン、トリフルオロプロピルトリエトキシシラン、トリフルオロプロピルトリイソプロポキシシラン、トリフルオロプロピルトリメトキシシラン；γ-グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、γ-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、γ-グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、γ-グリシドキシプロピルトリイソプロポキシシラン、γ-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン；γ-

メタアクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、
 γ-メタアクリロキシプロピルメチルジエトキシシラン、
 γ-メタアクリロキシプロピルトリメトキシシラン、
 γ-メタアクリロキシプロピルトリエトキシシラン、
 γ-メタアクリロキシプロピルトリオプロポキシシラン、
 γ-メタアクリロキシプロピルトリエトブトキシシラン
 ；γ-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、γ-ア
 ミノプロピルメチルジエトキシシラン、γ-アミノプロ
 ピルトリメトキシシラン、γ-アミノプロピルトリエト
 キシシラン、γ-アミノプロピルトリオプロポキシシ
 ラン、γ-アミノプロピルトリエトブトキシシラン；
 γ-メルカプトプロピルメチルジメトキシシラン、γ-メ
 ルカプトプロピルメチルジエトキシシラン、γ-メル
 カプトプロピルトリメトキシシラン、γ-メルカプトプ
 ロピルトリエトキシシラン、γ-メルカプトプロピルト
 リオプロポキシシラン、γ-メルカプトプロピルトリエ
 トブトキシシラン；β-（3，4-エポキシシクロヘ
 キル）エチルトリメトキシシラン、β-（3，4-エ
 ポキシシクロヘキル）エチルトリエトキシシラン；お
 よび、それらの部分加水分解物；および、それらの混合
 物を使用することができる。

【0067】また、バインダとして、特にフルオロアルキル基を含有するポリシロキサンが好ましく用いることができ、具体的には、下記のフルオロアルキルシランの1種または2種以上の加水分解縮合物、共加水分解縮合物が挙げられ、一般にフッ素系シランカップリング剤として知られたものを使用することができる。

$[10068] \text{CF}_3(\text{CF}_2)_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OC}$
 $\text{H}_3)_3; \text{CF}_3(\text{CF}_2)_5\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OC}$
 $\text{H}_3)_3; \text{CF}_3(\text{CF}_2)_7\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OC}$
 $\text{H}_3)_3; \text{CF}_3(\text{CF}_2)_9\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OC}$
 $\text{H}_3)_3; (\text{CF}_3)_2\text{CF}(\text{CF}_2)_4\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{O}$
 $\text{CH}_3)_3; (\text{CF}_3)_2\text{CF}(\text{CF}_2)_6\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}$
 $(\text{OCH}_3)_3; (\text{CF}_3)_2\text{CF}(\text{CF}_2)_8\text{CH}_2\text{CH}_2\text{S}$
 $\text{i}(\text{OCH}_3)_3; \text{CF}_3(\text{C}_6\text{H}_5)\text{C}_2\text{H}_4\text{Si}(\text{OC}$
 $\text{H}_3)_3; \text{CF}_3(\text{CF}_2)_3(\text{C}_6\text{H}_5)\text{C}_2\text{H}_4\text{Si}(\text{OC}$
 $\text{H}_3)_3; \text{CF}_3(\text{CF}_2)_5(\text{C}_6\text{H}_5)\text{C}_2\text{H}_4\text{Si}(\text{OC}$
 $\text{H}_3)_3; \text{CF}_3(\text{CF}_2)_7(\text{C}_6\text{H}_5)\text{C}_2\text{H}_4\text{Si}(\text{OC}$
 $\text{H}_3)_3; \text{CF}_3(\text{CF}_2)_9\text{CH}_2\text{CH}_2\text{SiCH}_3(\text{OCH}$
 $_3)_2; \text{CF}_3(\text{CF}_2)_5\text{CH}_2\text{CH}_2\text{SiCH}_3(\text{OC}$
 $\text{H}_3)_2; \text{CF}_3(\text{CF}_2)_7\text{CH}_2\text{CH}_2\text{SiCH}_3(\text{OCH}$
 $_3)_2; \text{CF}_3(\text{CF}_2)_9\text{CH}_2\text{CH}_2\text{SiCH}_3(\text{OC}$
 $\text{H}_3)_2; (\text{CF}_3)_2\text{CF}(\text{CF}_2)_4\text{CH}_2\text{CH}_2\text{SiCH}$
 $_3(\text{OCH}_3)_2; (\text{CF}_3)_2\text{CF}(\text{CF}_2)_6\text{CH}_2\text{CH}_2$
 $\text{SiCH}_3(\text{OCH}_3)_2; (\text{CF}_3)_2\text{CF}(\text{CF}_2)_8$
 $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{SiCH}_3(\text{OCH}_3)_2; \text{CF}_3(\text{C}_6\text{H}_5)$
 $\text{C}_2\text{H}_4\text{SiCH}_3(\text{OCH}_3)_2; \text{CF}_3(\text{CF}_2)_3(\text{C}_6$
 $\text{H}_5)\text{C}_2\text{H}_4\text{SiCH}_3(\text{OCH}_3)_2; \text{CF}_3(\text{CF}_2)_5$
 $(\text{C}_6\text{H}_5)\text{C}_2\text{H}_4\text{SiCH}_3(\text{OCH}_3)_2; \text{CF}_3(\text{CF}$
 $_{2/7}(\text{C}_6\text{H}_5)\text{C}_2\text{H}_4\text{SiCH}_3(\text{OCH}_3)_2; \text{CF}$


$$\begin{aligned} & 3 \text{ (CF}_2\text{)}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si (OCH}_2\text{CH}_3\text{)}_3; \text{CF}_3 \\ & \text{(CF}_2\text{)}_5\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si (OCH}_2\text{CH}_3\text{)}_3; \text{CF} \\ & 3 \text{ (CF}_2\text{)}_7\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si (OCH}_2\text{CH}_3\text{)}_3; \text{CF}_3 \\ & \text{(CF}_2\text{)}_9\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si (OCH}_2\text{CH}_3\text{)}_3; \text{CF} \\ & 3 \text{ (CF}_2\text{)}_7\text{SO}_2\text{N (C}_2\text{H}_5\text{) C}_2\text{H}_4\text{CH}_2\text{Si (OC} \\ & \text{H}_2\text{)}_3 \end{aligned}$$

【0069】上記のようなフルオロアルキル基を含有するポリシロキサンをバインダとして用いることにより、光触媒含有層の非露光部の脱インク性が大きく向上し、画素部形成用のインクジェット方式用インクの付着を妨げる機能を発現する。

【0070】また、上記の(2)の反応性シリコンとしては、下記一般式で表される骨格をもつ化合物を挙げることができる。

【0071】

【化1】



【0072】ただし、 n は2以上の整数であり、 R^1 、 R^2 はそれぞれ炭素数1～10の置換もしくは非置換のアルキル、アルケニル、アリアルもしくはシノアリアル基であり、モル比で全体の40%以下がビニル、フェニル、ハロゲン化フェニルである。また、 R^1 、 R^2 がメチル基の場合は表面エネルギーが最小となるので好ましく、モル比でメチル基が60%以上であることが好ましい。また、鎖末端もしくは側鎖には、分子鎖中に少なくとも1個以上の水酸基等の官能基を含有する。

【0073】また、上記のオルガノシリシロキサンとともに、ジメチルポリシロキサンのような架橋反応をしない安定なオルガノシリコン化合物をバインダに混合してもよい。

【0074】本発明において光触媒含有層には上記の光触媒、バインダの他に、界面活性剤を含有させることができる。具体的には、日光ケミカルズ(株)製NICK OBL、BC、BO、Bの各シリーズ等の炭化水素系、デュボン社製ZONYL FSN、FSO、旭硝子(株)製サフロンS-141、145、大日本インキ化学工業(株)製メガファックF-141、144、ネオス(株)製フタージェントF-200、F251、ダイキン工業(株)製ユニダインDS-401、402、スリーエム(株)製フロラードSC-170、176等のフッ素系あるいはシリコン系の非イオン界面活性剤を挙げることかでき、また、カチオン系界面活性剤、アニオン系界面活性剤、両性界面活性剤を用いることもできる。

【0075】また、光触媒含有層には上記の界面活性剤の他にも、ポリビニルアルコール、不飽和ポリエステ

ル、アクリル樹脂、ポリエチレン、ジアリルフタレート、エチレンアクリレンジエンモノマー、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリウレタン、メラミン樹脂、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル、ポリアミド、ポリイミド、ステレンブタジエンゴム、クロロプレンゴム、ポリプロピレン、ポリブチレン、ポリスチレン、ポリ酢酸ビニル、ポリエステル、ポリブタジエン、ポリベンズイミダゾール、ポリアクリルニトリル、エビクロルヒドリン、ポリサルファイド、ポリソフレン等のオリゴマー、ポリマー等を含有させることができる。

【0076】光触媒含有層中の光触媒の含有量は、5〜60重量%、好ましくは20〜40重量%の範囲で設定することができる。また、光触媒含有層の厚みは、0.05〜10 μ mの範囲内が好ましい。

【0077】上記光触媒含有層は、光触媒とバインダを必要に応じて他の添加剤とともに溶剤中に分散して塗布液を調製し、この塗布液を塗布することにより形成することができる。使用する溶剤としては、エタノール、イソプロパノール等のアルコール系の有機溶剤が好ましい。塗布はスピンコート、スプレーコート、ディップコート、ロールコート、ビードコート等の公知の塗布方法により行うことができる。バインダとして紫外線硬化型の成分を含有している場合、紫外線を照射して硬化処理を行うことにより光触媒含有層を形成することができる。

【0078】(画素部)本発明のカラーフィルタは、図1に示すように、上記光触媒含有層2上に、インクジェット方式により複数色、通常は赤(R)、緑(G)、および青(B)の3色を所定のパターンで、かつ所定の間隔を有するように画素部3が形成される。

【0079】ここで所定のパターンとは、カラーフィルタにおいて通常用いられるパターンであり、具体的には、モザイク状、トライアングル状、ストライプ状等のパターンを挙げることができる。また、ここでの所定の間隔とは1〜100 μ m程度の間隔をいう。

【0080】このような画素部を形成するインクジェット方式のインクとしては、大きく水性、油性に分類されるが、本発明においてはいずれのインクであっても用いることができるが、表面張力の関係から水をベースとした水性のインクが好ましい。

【0081】本発明で用いられる水性インクには、溶媒として、水単独または水及び水溶性有機溶剤の混合溶媒を用いることができる。一方、油性インクにはヘッドのつまり等を防ぐために高沸点の溶媒をベースとしたものが好ましく用いられる。このようなインクジェット方式のインクに用いられる着色剤は、公知の顔料、染料が広く用いられる。また、分散性、定着性向上のために溶媒に可溶・不溶の樹脂類を含有させることもできる。その他、ノニオン界面活性剤、カチオン界面活性剤、両性界面活性剤などの界面活性剤；防腐剤；防霉剤；pH調整

剤；消泡剤；紫外線吸収剤；粘度調整剤；表面張力調整剤などを必要に応じて添加しても良い。

【0082】また、通常のインクジェット方式のインクは適性粘度が低いいためバインダ樹脂を多く含有できないが、インク中の着色剤粒子を樹脂で包むかたちで造粒させることで着色剤自身に定着能を持たせることができる。このようなインクも本発明においては用いることができる。さらに、所謂ホットメルトインクやUV硬化性インクを用いることもできる。

【0083】本発明においては、中でもUV硬化性インクを用いることが好ましい。UV硬化性インクを用いることにより、インクジェット方式により着色して画素部を形成後、UVを照射することにより、素早くインクを硬化させることができ、すぐに次の工程に送ることができる。したがって、効率よくカラーフィルタを製造することができるからである。

【0084】このようなUV硬化性インクは、プレポリマー、モノマー、光開始剤及び着色剤を主成分とするものである。プレポリマーとしては、ポリエステルアクリレート、ポリウレタンアクリレート、エポキシアクリレート、ポリエーテルアクリレート、オリゴアクリレート、アルキドアクリレート、ポリオールアクリレート、シリコンアクリレート等のプレポリマーのいずれかを特に限定することなく用いることができる。

【0085】モノマーとしては、ステレン、酢酸ビニル等のビニルモノマー； α -ヘキシルアクリレート、フェノキシエチルアクリレート等の単官能アクリルモノマー；ジエチレングリコールアクリレート、1,6-ヘキサンジオールジアクリレート、ヒドロキシシベリン酸エステルネオペンチルグリコールジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、ジペンタエリストールヘキサアクリレート等の多官能アクリルモノマーを用いることができる。上記プレポリマー及びモノマーは単独で用いても良いし、2種以上混合しても良い。

【0086】光重合開始剤は、イソブチルベンゾインエーテル、イソプロピルベンゾインエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインメチルエーテル、1-フェニル-1,2-プロパジオール-2-オキシム、2,2-ジメチル-2-フェニルアセトフェノン、ベンジル、ヒドロキシシクロヘキシルフェニルエタン、ジエチルアセトフェノン、2-ヒドロキシ-2-メチル-1-フェニルエチル-1-オキシム、ペンゾフェノン、クロロチオキサント、2-クロロチオキサント、イソプロピルチオキサント、2-メチルチオキサント、塩素置換ベンゾフェノン、ハロゲン置換アルキルアクリレート等の中から所望の硬化特性、記録特性が得られるものを選択して用いることができる。その他必要に応じて脂肪族アミン、芳香族アミン等の光開始助剤；チオキサントン等の光敏感剤等を添加しても良い。

【0087】このような画素部の形成方法は、まず上述

したように上記光触媒含有層に対して、形成される画素部のパターンと同じパターンの親インク性領域を形成するように、パターン露光が施される。次いで、この親インク性領域にインクジェット方式により画素部形成用のインクを塗布する。そして、この画素部形成用インクを硬化させることにより、画素部を形成することができるのである。

【0088】(遮光部) 本発明のカラーフィルタは、遮光部が形成されたものもしくは形成されないもののいずれをも含むものである。例えば図1は、遮光部4が形成された例を示すものであり、透明基板1上に遮光部4が形成され、さらに遮光部4を覆うように光触媒含有層2が形成されている。この際遮光部4は、表示領域A内の画素部3間に形成される表示領域内遮光部4aと、画素部3により形成される表示領域A外側に形成される表示領域外遮光部4bとが通常形成される。

【0089】本発明のカラーフィルタは、図1に示すように遮光部4が透明基板1上に形成されたものに限定されるものでなく、遮光部が光触媒含有層上に形成された場合をも含むものである。このように遮光部が光触媒含有層上に形成されている場合は、通常画素部から形成される表示領域においては画素部と遮光部により光触媒含有層は露出することがない。このような場合は、上述したように、表示領域外側に形成された光触媒含有層上のみ被覆部を形成するようにしてもよい。

【0090】図1に示すように、透明基板1上に遮光部4が形成されこの遮光部4を覆うように光触媒含有層が形成される場合の遮光部4は、これに限定されるものではないが、通常スパッタリング法、真空蒸着法等により厚み1000〜2000Å程度のクロム等の金属薄膜を形成し、この薄膜をパターンニングすることにより形成される。このパターンニングの方法としては、スパッタ等の通常のパターンニング方法を用いることができる。

【0091】また、光触媒含有層上に画素部と同様に濡れ性の差を利用して遮光部を形成する場合の遮光部は、これに限定されるものではないが、樹脂バインダ中にカーボン微粒子、金属酸化物、無機顔料、有機顔料等の遮光性粒子を含有させた層により形成される。この場合に用いられる樹脂バインダとしては、ポリイミド樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ポリアクリルアミド、ポリビニルアルコール、ゼラチン、カゼイン、セルロース等の樹脂を1種または2種以上混合したものや、感光性樹脂、さらにはO/Wエマルジョン型の樹脂組成物、例えば、反応性シリコンをエマルジョン化したもの等を用いることができる。このような樹脂製遮光部の厚みとしては、0.5〜10μmの範囲内で設定することができる。

【0092】(その他) 本発明のカラーフィルタは、必要に応じて他の部材が形成されていてもよく、具体的には、透明電極層、配向層、保護層、スペーサ、TFT、電

能する柱状部材等が形成されていてもよい。

【0093】2. カラーフィルタの製造方法

次に、本発明のカラーフィルタの製造方法について説明する。本発明のカラーフィルタの製造方法は、(1)少なくとも光触媒とバインダとを含有し、露光により液体との接触角が低下するように濡れ性が異なる層である光触媒含有層を透明基板上に形成する工程と、(2)前記透明基板上に設けられた光触媒含有層上の画素部を形成する部位である画素部形成部に、エネルギーをパターン照射して画素部用露光部を形成し、この画素部用露光部をインクジェット方式により複数色に着色することにより所定のパターンでかつ所定の間隙を有する画素部を形成する工程と、(3)上記画素部間の間隙に、被覆部形成用塗料を用いて被覆部を形成する工程とを少なくとも有することを特徴とするものである。以下、上記各工程について説明する。

【0094】図2は、本発明のカラーフィルタの製造方法の一例における各工程を説明するためのものである。この例においては、まず、従来の方法により透明基板1上に遮光部4(表示領域内遮光部4aおよび表示領域外遮光部4b)が形成される。この遮光部4の製造方法には特に限定されるものではなく、例えば、上述したようにスパッタリング法、真空蒸着法等により厚み1000〜2000Å程度のクロム等の金属薄膜を形成し、この薄膜をパターンニングすることにより形成する方法等挙げることができる。

【0095】次いで、この遮光部4が形成された透明基板1に光触媒含有層2が形成される(図2(a))。この光触媒含有層2の形成は、上述したような光触媒とバインダとを必要に応じて他の添加剤とともに溶剤中に分散して塗布液を調製し、この塗布液を塗布した後、加水分解、重縮合反応を進行させてバインダ中に光触媒を強固に固定することにより形成される。使用する溶剤としては、エタノール、イソプロパノール等のアルコール系の有機溶剤が好ましく、塗布はスピンコート、スプレーコート、ディップコート、ロールコート、ビードコート等の公知の塗布方法により行うことができる。

【0096】このようにして光触媒含有層2が形成された透明基板1に対して、紫外光等の光6をフォトマスク7によりパターン照射する。これにより、光触媒含有層2上の画素部が形成される部位である画素部形成部を、光触媒含有層2内の光触媒的作用により親インク性領域とした画素部用露光部8が形成される(図2(b))。なお、パターン照射の種類はフォトマスクによるものに限定されるものでなく、レーザ等を用いた描画照射等によるものであってもよい。

【0097】このようにして形成された画素部用露光部8内に、インクジェット装置等を用いて、画素部形成用のインクを噴射して、それぞれ赤、緑、および青に着色する。この画素部用露光部8内は、透明電極層、配向層、保護層、スペーサ、TFT、電

光により液体との接触角の小さい親インク性領域となっているため、インクジェット装置から噴出された画素部形成用インクは、画素部用露光部8内に均一に広がる。また、露光が行われていない光触媒含有層の領域は、親インク性領域となっているため、インクはこの領域でははじかれて除去されることになる。

【0098】本発明に用いられるインクジェット装置としては、特に限定されるものではないが、帯電したインクを連続的に噴射し磁場によって制御する方法、圧電素子を用いて間欠的にインクを噴射する方法、インクを加熱しその発泡を利用して間欠的に噴射する方法等の各種の方法を用いたインクジェット装置を用いることができる。

【0099】このようにして画素部用露光部8内に付着したインクを固化させることにより画素部3が形成される(図2(c))。本発明において、インクの固化は用いるインクの種類により種々の方法により行われる。例えば、水溶性のインクであれば加熱等することにより水を除去して固化が行われる。

【0100】このインクの固化工程を考慮すると、本発明に用いられるインクの種類としては、インクがUV硬化性インクであることが好ましい。これは、UV硬化性インクであればUVを照射することにより、素早くインクを固化することができるので、カラーフィルタの製造時間を短縮することができるからである。

【0101】上述したように、画素部用露光部8内のインクは均一に広がっているため、このようにインクを固化した場合、色抜けや色むらのない画素部3を形成することができる。

【0102】次いで、この画素部3が形成された面全面に露光を行う。これにより、光触媒含有層2が露出している部分、すなわち画素部3間および表示領域外の光触媒含有層2が露光されて親インク性領域である被覆部用露光部9となる(図2(d))。

【0103】ここでこの被覆部用露光部9は、その境界表面張力が画素部の境界表面張力よりも大きくなるように露光されることが好ましい。すなわち、光触媒含有層である被覆部用露光部9の境界表面張力が画素部3上の境界表面張力よりも大きくなるように露光しておけば、後述する被覆部形成用塗料に対する濡れ性は画素部3と比較して被覆部用露光部9の方が良好となるため、被覆部形成用塗料を画素部3間に塗布する際に、画素部3間の光触媒含有層上により正確に塗布することが可能となるからである。

【0104】そして、この被覆部用露光部9内に、インクジェット装置10を用いて、被覆部形成用塗料11を、画素部3間の間隙および表示領域外の被覆部用露光部9上に付着させる。この際、被覆部用露光部9内は上述したように露光により液体との接触角の小さい親インク性領域となっているため、画素部3の形成の場合と同

様に被覆部形成用塗料11は、被覆部用露光部9内に均一に広がる。

【0105】この被覆部形成用塗料11の塗布方法は、上述したようなインクジェット方式に限定されるものでなく、通常用いられるディップコート等の種々の方法により濡れ性の差を利用して塗布するようにしてもよい。しかしながら、例えば画素部間の間隙のみ選択的に塗布することができ、これにより光触媒含有層を露光等することにより濡れ性の差を設けなくても塗布できる点、画素部上に被覆部形成用塗料が残存する可能性が低い点等の理由から、ノズル吐出による方法を用いることが好ましい。このようなノズル吐出方法としては、例えばマイクロシリンジ、ディスペンサー、インクジェット、針先より被覆部形成用塗料を電界などの外部刺激により飛ばす方法、外部刺激により振動するピエゾ素子などの振動素子を用いて素子より被覆部形成用塗料を飛ばす方法、針先に付着させた被覆部形成用塗料を光触媒含有層表面に付着させる方法等を用いることができるが、中でもインクジェット方式で行うことが量産可能であるためコスト面で有利である等の理由で好ましい。

【0106】また、用いられる被覆部形成用塗料11の表面張力は、上記画素部3の境界表面張力より大きいことが好ましい。これは、上述したように、上記被覆部形成用塗料11の表面張力が、画素部3の境界表面張力より大きい場合は、被覆部形成用塗料11が画素部3に対して、0度より大きい接触角を有することになる。このため、画素部3間の被覆部用露光部9に被覆部形成用塗料11を付着させた場合に、画素部3の表面、すなわち画素部3上であって遮光部4と重ならずバックライトが通過する部分にまで濡れ広がることがない。これにより、画素部3の表示性能に悪影響を与えないこと、容易に画素部3間にも被覆部形成用塗料11を塗布することができるようになる等の理由によるものである。

【0107】そして、この被覆部形成用塗料11を硬化させることにより、画素部3間および表示領域外側の光触媒含有層2上に被覆部5が設けられる(図2(e))。

【0108】なお、ここでの硬化工程を考慮すると、上記画素部3と同様に被覆部5に用いられる被覆部形成用塗料11もUV硬化型塗料であることが好ましい。

【0109】図2で、遮光部4を形成する例を示したが、本発明のカラーフィルタの製造方法はこれに限定されるものでなく、上記遮光部4を形成する工程がない製造方法、すなわち遮光部を有さないカラーフィルタの製造方法であってもよい。

【0110】また、上記図2に示す例では、画素部を形成した後、露光することにより被覆部用露光部9を形成し、ここに被覆部5を形成するようにしたが、本発明はこれに限定されるものでなく、上記露光を行わない製造方法であってもよい。すなわち、画素部間の平坦域含有

層上に被覆部を形成する場合、画素部間には凹部となっていることから(例えば図2(c)参照)、この凹部にインクジェット方式等でインクを付着させることにより被覆部を形成することも可能である。この場合は、必ずしも光触媒含有層を露光させる必要性はない。しかしながら、濡れ性の差を設けておいた方が、被覆部の形成が容易である点等を考慮すると、上記図2に示す例のように、光触媒含有層の境界表面張力が画素部の境界表面張力よりも大きくなるように露光することが好ましい。

【0111】3. カラー液晶表示装置

このようにして得られたカラーフィルタと、このカラーフィルタに対向する対向電極基板とを組み合わせ、この間に液晶化合物を封入することによりカラー液晶表示装置が形成される。このようにして得られるカラー液晶表示装置は、本発明のカラーフィルタが有する利点、すなわち、液晶層中の液晶材料に悪影響を与えず、表示品質の高いものであった。

【0112】なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であり、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。

【0113】例えば、上述した説明では、光触媒含有層の濡れ性を変化させる際、露光により変化させているが、ここでいう露光とは可視光の露光のみを示すものではなく、光触媒含有層の濡れ性を変化させることができるエネルギーの照射の全てを含む意味である。

【0114】例えば、光触媒含有層中の光触媒が酸化チタンの場合は、紫外光を含む光であり、このような紫外光を含む光の光源としては、例えば、水銀ランプ、メタルハライドランプ、キセノンランプ、エキシマランプ等を挙げることができる。また、光触媒含有層に対し、光触媒反応開始エネルギーを加え、この光触媒反応開始エネルギーが加えられた領域内に反応速度増加エネルギーを加えることにより露光を行うようにしてもよい。この場合の光触媒反応開始エネルギーとしては、光触媒反応を開始させることができるエネルギーであれば特に限定されるものではないが、中でも二酸化チタンの触媒反応を開始させる紫外光を含む光であることが好ましい。具体的には、400nm以下の範囲、好ましくは380nm以下の範囲の紫外光が含まれる光が好ましい。また、反応速度増加エネルギーとしては熱エネルギーを用いることが好ましく、このような熱エネルギーを加える方法としては、赤外線レーザーによる方法や感熱ヘッドによる方法等を挙げることができる。

【0115】

【実施例】イソプロピルアルコール3g、フルオロアルキルシラン(トーケムプロダクツ(株)製;MF-160E(商品名)、N-(3-(トリメチルシリル)プロピル)-N-エチルフルオロオクタノール(シラン)

ミドのイソプロピルエーテル50重量%溶液)0.07g、酸化チタンゾル(石原産業(株)製;STK-01(商品名))3g、シリカゾル(日本合成ゴム(株)製;グラスカHPC7002(商品名))0.6g、およびアルキルアルコール(日本合成ゴム(株)製;HPC402H(商品名))0.2gを混合し、100℃で20分間攪拌した。この溶液を厚さ0.7mmのブラックマトリックス付無アルカリガラス基板上にスピンコーティング法によりコートし、20分間150℃で加熱後、厚さ0.15μmの光触媒含有層を得た。

【0116】この光触媒含有層表面にフォトマスクを介して超高圧水銀ランプにより70mW/cm²(356nm)の照度で3分間紫外線照射を行い濡れ性を変化した。未露光部および露光部の水に対する接触角を接触角測定器(協和界面科学社製 CA-Z型)により測定した結果、未露光部では70度であり、露光部では9度であった。

【0117】次に、インクジェット装置を用いて、以下の組成の画素部形成用インクを露光部に滴下した後、80℃で加熱した。各インクの組成は以下の通りである。

【0118】(赤色用インク)

- ・顔料(C. I. Pigment Red 177)5g
- ・溶剤(プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート)20g
- ・重合開始剤(イルガキュア369、チバスペシャリテイケミカルズ社製)5g
- ・UV硬化樹脂(ジベンタエリスリトールヘキサアクリレート、日本化薬社製)70g
- (青色用インク)
- ・顔料(C. I. Pigment Blue 15 + C. I. Pigment Violet 23)5g
- ・溶剤(プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート)20g
- ・重合開始剤(イルガキュア369、チバスペシャリテイケミカルズ社製)5g
- ・UV硬化樹脂(ジベンタエリスリトールヘキサアクリレート、日本化薬社製)70g
- (緑色用インク)
- ・顔料(C. I. Pigment Green 36)5g
- ・溶剤(プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート)20g
- ・重合開始剤(イルガキュア369、チバスペシャリテイケミカルズ社製)5g
- ・UV硬化樹脂(ジベンタエリスリトールヘキサアクリレート、日本化薬社製)70g

【0119】次に、UV照射を行い、画素部を硬化させ、また画素部間に露出する光触媒含有層の濡れ性を変化した。次いで、200℃で加熱処理し画素部の硬化を促進させて画素部の硬化を終了した。画素部の境界表面

張力(図2(a)参照)は、図2(a)に示すように、画素部間の境界表面張力よりも大きくなるように露光することが好ましい。

(露光後)を以下に示す。

【0120】・画素部(赤) 36mN/m

・画素部(青) 37mN/m

・画素部(緑) 37mN/m

・画素部間光触媒含有層(露光後) 69mN/m

【0121】次いで、インクジェット装置を用いて以下に示す組成を有する被覆部形成用塗料を画素部間隙の光触媒含有層、および表示領域外側の光触媒含有層上に塗布した。

【0122】(被覆部形成用塗料組成)

・UV硬化樹脂(ビームセット267(アクリル系樹脂)、荒川化学工業社製)100g

・硬化開始剤(イルガキュア184、チバスペシャリティケミカルズ社製)50g

塗布後、UV照射を施した後、200℃で熱処理を行うことにより、被覆部を形成した。

【0123】得られたカラーフィルタを用いたカラー液晶表示装置は良好な表示品質を有するものであった。

【0124】

【発明の効果】本発明のカラーフィルタにおいては、上記画素部間の隙間に被覆部が形成されているので、この部分において光触媒含有層が露出しておらず、したがって本発明のカラーフィルタを用いてカラー液晶表示装置を作製した場合は、液晶層中の液晶材料と光触媒含有層とが直接接触する可能性が無いため、液晶層中の液晶材

料が光触媒により変質するおそれがなく、表示品質の良好なカラー液晶表示装置を提供することができる。さらに、上述したような被覆部が形成されているので、光触媒含有層中に液晶層に溶出すると液晶層中の液晶材料に対して問題が生じる液晶層汚染物質が混入されていた場合であっても、このような液晶層汚染物質が液晶層中に混入することがなく、液晶材料による表示性能に悪影響を与えるおそれがない。また、この画素部間の隙間に被覆部が形成されているので、この部分での凹凸が少なくなり、例えば透明電極層や配向膜等の比較的肉厚の薄い層を形成する際に凹凸に起因して生じる問題が少ないという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】


【図1】本発明のカラーフィルタの一例を示す概略断面図である。

【図2】本発明のカラーフィルタの製造方法の一例を説明するための工程図である。


【符号の説明】

- 1…透明基板
- 2…光触媒含有層
- 3…画素部
- 4…遮光部
- 5…被覆部
- 11…被覆部形成用塗料

【図1】



【図2】



フロントページの続き

Fターム(参考) 2C056 EA24 FB01

2H025 AA00 AB13 AC01 BC14 BC43

CC12 DA03 DA36 DA40 EA01

EA03 FA03 FA39

2H048 BA02 BA11 BA16 BA17 BA29

BA64 BB02 BB14 BB28 BB44

2H091 FA02Y FA34Y FA41Z FB06

FC23 FD12 GA01 LA15 LA30